









Vlastnosti výrobku										
Formát [mm]	Trendtime 1	Trendtime 3	Trendtime 4	Trendtime 6	Trendtime 8	Trendtime 9				
		2010 x 130 x 13	570 x 95 x 10,5	2010 x 160 x 13	2200 x 185 x 13	1882*x 190 x 15	2087 x 185 x 14	2200 x 185 x 14	2176 x 185 x 14	2200 x 215 x 14
Nášlapná vrstva	ca. 3,6 mm	ca. 2,5 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 4 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm

Balení	9 kusů	20 kusů	9 kusů	9 kusů	8 kusů	8 kusů	8 kusů	8 kusů	8 kusů	8 kusů
Balík: m ² /kg	2,352 / 17,1	1,083 / 5,40	2,894 / 19,40	3,663 / 29,304	2,861 / 26,40	3,089 / 23,56	3,256 / 24,832	3,22 / 24,6	3,784 / 28,864	2,827 / 24,6
Paleta: m ² /kg	40 balíků	36 balíků	32 balíků	32 balíků	32 balíků	32 balíků	32 balíků	32 balíků	32 balíků	32 balíků
	94,07 / 684,00	38,99 / 194,40	92,621 / 620,64	117,22 / 937,73	91,55 / 844,80	98,842 / 753,92	104,192 / 794,624	103,055 / 787,2	121,088 / 923,648	90,458 / 787,2
Záruka	25 let					Upozornění				
*	jiné formáty a jejich délka v balení je přípustná					- Údržba a péče viz. Příbalový leták - technické změny vyhrazeny				

Certifikáty					Tolerance (EN 13489)	
        					Jen lakované výrobky:	
					Přípustná odchylka - délka (± 0,1 %)	± 0,05 %
					Přípustná odchylka - šířka (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
					Pravoúhlost (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
					Zakřivení - dlouhá strana (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
					Zakřivení - krátká strana (≤ 0,1 %)	≤ 0,08 %
					Výškové rozdíly (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
					Vlhkost (5-9%)	6 - 8 %

Technické údaje											
		Norma	Hodnocení								
	Odolnost vůči kolečkům židlí	EN 425	Doporučena podložka pod kolečka								
	Posouvání nohy nábytku	EN 424	Bez viditelných změn								
	Tepelná prostupnost Pokládka na podlahové topení možná s vhodnou podložkou a parozábranou	EN 12664	<table border="1"> <tr> <td>Trendtime 1 / 4 / 6</td> <td>0,087 m²K/W</td> </tr> <tr> <td>Trendtime 3</td> <td>0,070 m²K/W</td> </tr> <tr> <td>Trendtime 8</td> <td>0,1 m²K/W</td> </tr> <tr> <td>Trendtime 9</td> <td>0,093 m²K/W</td> </tr> </table>	Trendtime 1 / 4 / 6	0,087 m ² K/W	Trendtime 3	0,070 m ² K/W	Trendtime 8	0,1 m ² K/W	Trendtime 9	0,093 m ² K/W
Trendtime 1 / 4 / 6	0,087 m ² K/W										
Trendtime 3	0,070 m ² K/W										
Trendtime 8	0,1 m ² K/W										
Trendtime 9	0,093 m ² K/W										
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm								
	Tlumení kročejového hluku	ISO 717-2	<table border="1"> <tr> <td>Trendtime 1 / 4 / 6 / 8 / 9</td> <td>12 db (s podložkou Akustic-Protect)</td> </tr> <tr> <td>Trendtime 3</td> <td>14 db (s podložkou Akustic-Protect)</td> </tr> </table>	Trendtime 1 / 4 / 6 / 8 / 9	12 db (s podložkou Akustic-Protect)	Trendtime 3	14 db (s podložkou Akustic-Protect)				
Trendtime 1 / 4 / 6 / 8 / 9	12 db (s podložkou Akustic-Protect)										
Trendtime 3	14 db (s podložkou Akustic-Protect)										
	Likvidace	Likvidace možná jako běžný domácí odpad									

Technické údaje					
		Norma	Hodnocení		
			přírodní olej	přírodní olej (řezaný povrch)	lak
	Kluzný odpor	EN 13893 CEN/TS 15676	μ ≥ 0,47 46 SRT (SRV nass) 103 SRT (SRV trocken)	μ ≥ 0,47 57 SRT (SRV nass) 99 SRT (SRV trocken)	μ ≥ 0,47 29 SRT (SRV nass) 51 SRT (SRV trocken)
	Šíření plamene při požáru - pokládka plovoucím způsobem Šíření plamene při požáru - pokládka celoplošným	EN 13501-1 EN 13501-1	D _f s1 D _f s1		
	Odolnost vůči znečištění	EN 13442	Kennwert 4	Kennwert 4	Kennwert 5
	Přilnavost / mřížková zkouška	ISO 2409	n.n.	n.n.	Kennwert 0
	Protiskluzová zábrana - šikmá plocha	DIN 51130	R 10	R 13	R 9

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	Technicky list_Třivrstva drevena podlaha_Trendtime_CZ_2016
Datum:	01.05.2013	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.02.2016